



FICHE TECHNIQUE

GRISEUR PARQUET N° 1 EGALISATEUR GRISEUR N° 2 0842 – 0844

APPLICATION INDUSTRIELLE

L'application de différents oxydants permet de créer de nombreuses nuances de patine : GRIS, COGNAC, MIEL... sur les bois taniques, sur le chêne et sur les chênes rouges et chênes blancs américains.....

Il donne l'aspect du bois vieilli par les années et crée une véritable oxydation naturelle.

Chacun peut créer ces finitions à l'infini.

CARACTERISTIQUES

Pour parquets, meubles, boiserie, huisseries... Ce traitement s'effectue sur des bois neufs ou anciens, non vernis, non lasurés, non cirés. Il est nécessaire de faire des essais préalables pour bien maîtriser la pratique de ces produits et obtenir le résultat escompté.

PREPARATION

Le bois doit être poncé pour supprimer toutes traces de machine ou le "vieillir" en le ponçant irrégulièrement ou le brosser avec une brosse nylon abrasive, qui usera les veines tendres. Il doit être sec et dépoussiéré. Un bois brut de machine réagira différemment à la patine. Il est important de noter que l'**OBIER ne sera pas oxydé par ce vieillissement.**

IMPORTANT

Ce traitement doit être effectué entre 18° et 20 °C (le bois, les produits et la température ambiante). Des températures plus basses ou plus élevées modifient les couleurs obtenues.

Pour les productions industrielles, une température constante assurera la régularité des couleurs.



FICHE TECHNIQUE

APPLICATION

Ne pas appliquer au soleil. Ces produits peuvent être appliqués avec des machines à rouleau (mousse), avec des machines à pulvériser (avec lesquelles on obtient les meilleurs résultats) de façon régulière et généreuse. Egaliser à la sortie de machine avec une brosse douce « très légèrement ».

GRIS

Appliquer le **Griseur 0842** en couches régulières et généreuses.

Séchage naturel : 1 à 3 heures à température ambiante.

Appliquer l'égalisateur **0844** en couches régulières et généreuses. On peut diluer le **0844** à l'eau ou en passer une deuxième couche pure. Les résultats seront différents.

Séchage naturel : 12 à 72 heures car il se produit une évolution et un "mûrissement" de la patine, puis rincer à l'eau et sécher.

Les temps de séchage et de "mûrissement" sont indicatifs. Le bois ainsi préparé est prêt à recevoir une finition.

COGNAC

Griseur 0842 - Séchage naturel : 2 à 6 heures

Egalisateur 0844 - Séchage naturel et mûrissement : 12 à 72 heures ou plus

Vieillisseur 0843 - Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus

Rinçage à l'eau, séchage naturel et finition.

COGNAC CLAIR

Griseur 0842 - Séchage naturel : 2 à 6 heures

Vieillisseur 0843 - Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus

Egalisateur 0844 - Séchage naturel et mûrissement : 12 à 72 heures ou plus

Rinçage à l'eau, séchage naturel et finition.



FICHE TECHNIQUE

MIEL

Vieillisseur 0843 – Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus

Egalisateur 0844 – Séchage naturel : 12 à 72 heures ou plus

Rinçage à l'eau, séchage naturel et finition.

FINITION

Vous pouvez choisir dans ces différentes possibilités :

- I. Fond isolant **0219** qui permet de vernir les parquets gris sans modifier les couleurs avec n'importe quel vernis aqueux.
- II. Huile de protection aqueuse Mate **0218** invisible, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation et ne se tache pas à l'eau.
- III. Huile de protection **0217** aqueuse Satinée, ne modifie pas les couleurs obtenues par oxydation, donne du lustre au parquet et ne se tache pas à l'eau.
- IV. Vernis aqueux Mate invisible **0220** donne une protection très performante au parquet.

Il est nécessaire de faire des essais au préalable pour bien maîtriser la pratique de ces produits afin d'atteindre les résultats voulus.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Ne pas mélanger les produits entre eux.**
- **Lire attentivement l'étiquette de sécurité**
- **Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié**
- **Porter des gants en caoutchouc**
- **Ne pas avaler**
- **Ne pas laisser à la portée des enfants**

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.