



ADATLAP

PARKETTA SZÜRKÍTŐ N° 1 EGYENLETESÍTŐ SZÜRKÍTŐSZER N° 2 0842 - 0844

IPARI ALKALMAZÁS

A különböző oxidálószer alkalmazása számtalan patina árnyalat előállítását teszi lehetővé, úgymint SZÜRKE, KONYAK, MÉZ, stb. csersavas fákon, tölgyfán, vörös tölgyön és amerikai fehér tölgyön ...

Hosszú évek során megöregedett fa látszatát kelti és valódi természetes oxidációt idéz elő.

Ezeket a felület-utókezeléseket bárki elkészítheti korlátlan változatban.

JELLEMZŐK

Parkettákra, bútorokra, faburkolatokra, ajtókeretekre, stb. ajánljuk. Ez a kezelés olyan új vagy régi faanyagokra alkalmazható, amelyek nincsenek lakkozva, lazúrozva vagy viaszolva. A kívánt eredmény elérése érdekében próbálja ki előre a termékek megfelelő alkalmazását!

ELŐKÉSZÍTÉS

Csiszolja meg a fát, hogy eltűnjön róla minden gépi nyom, „öregítse” egyenetlen csiszolással, vagy kefélje át nejlón csiszolókefével, ami kikoptatja a puha ereket. A fa legyen száraz és pormentes. A géppel kezelt nyersfa másképp reagál a patinázásra. Fontos megjegyezni, hogy a **KÁNYAFA** **ily módon történő öregítéssel nem oxidálódik.**

FONTOS

Ezt a kezelést 18 °C és 20 °C között kell végezni (ez egyaránt vonatkozik a fára, a termékekre és a környezeti hőmérsékletre). Az ennél alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletek megváltoztatják a kapott színeket.

Ipari gyártás esetén az állandó hőmérséklet biztosítja a színek egyenletességét.



ADATLAP

ALKALMAZÁS

Ne alkalmazza napsütésben! Ezek a termékek felvihetők felhordó hengerrel (szivacsos) és szoropisztollyal (melyekkel a legjobb eredmények érhetők el), egyenletesen és bőséges mennyiségben. A gép kimeneténél puha kefével kell elegyengetni a terméket, nagyon óvatosan.

SZÜRKE

Vigye fel a **Szürkítőszer 0842** terméket egyenletes és vastag rétegekben.

Természetes száradás: 1-3 óra környezeti hőmérsékleten.

Vigye fel az **Egyenletesítő szer 0844** terméket egyenletes és vastag rétegekben. A **0844** sz. terméket vízzel hígíthatja, vagy felvihet belőle egy második tiszta réteget. Az eredmények különbözőek lesznek.

Természetes száradás: 12-72 óra, mialatt a patina változik és "érik". Ezt követően öblítse le vízzel és szárítsa meg.

A száradási és „érés” idő tájékoztató jellegű. Az így előkészített fa készen áll az utókezelésre.

KONYAK

Szürkítőszer 0842 - Természetes száradás: 2 - 6 óra

Egyenletesítő szer 0844 - Természetes száradás és érés: 12 - 72 óra vagy több

Öregítőszer 0843 - Természetes száradás: 12 - 72 óra vagy több

Öblítés vízzel, természetes száradás és utókezelés.

VILÁGOS KONYAK

Szürkítőszer 0842 - Természetes száradás: 2 - 6 óra

Öregítőszer 0843 - Természetes száradás: 12 - 72 óra vagy több

Egyenletesítő szer 0844 - Természetes száradás és érés: 12 - 72 óra vagy több

Öblítés vízzel, természetes száradás és utókezelés.



ADATLAP

MÉZ

Öregítőszer 0843 - Természetes száradás: 12 - 72 óra vagy több

Egyenletesítő szer 0844 - Természetes száradás: 12 - 72 óra vagy több

Öblítés vízzel, természetes száradás és utókezelés.

MEG KELL JEGYEZNI, HOGY EGYES TÖLGYFA FAJTÁK ÉS CSERSAVAS FÁK ESETÉBEN A 0842 TERMÉK HELYETT HASZNÁLHATÓ A 0852 TERMÉK, MELYNEK MÁS A KÉMIAI ÖSSZETÉTELE, ÉS AMELY AZONOS VAGY HASONLÓ MÓDON LÉP REAKCIÓBA, MINT A 0842 TERMÉKKEL KEZELT STANDARD FA, ILL. ÚJ SZÍNT EREDMÉNYEZ, AMI ÉRDEKES LEHET.







UTÓKEZELÉS

Az alábbi különböző lehetőségek közül választhat:

- I. Szigetelő alapozó **0219**, mely lehetővé teszi a szürke padlók lakkozását a színek bármilyen vizes lakkal történő megváltoztatása nélkül.
- II. Matt vizes védőolaj **0218**, láthatatlan, nem módosítja az oxidációval kapott színeket és nem hagy rajta foltot a víz.
- III. Selyemfényű vizes védőolaj **0217**, nem módosítja az oxidációval kapott színeket, csillogóvá varázsolja a parkettát és nem hagy rajta foltot a víz.
- IV. Matt láthatatlan vizes lakk **0220**, hatékony védelmet biztosít a parketta számára.

A kívánt eredmény elérése érdekében próbálja ki előre a termékek megfelelő alkalmazását!

ÓVINTÉZKEDÉSEK

-  **Ne keverje össze a termékeket egymással.**
-  **Olvassa el figyelmesen a biztonsági címkét.**
-  **Jól szellőző helyiségben dolgozzon, vagy viseljen megfelelő védőmaszkot.**
-  **Használjon gumikesztyűt.**
-  **Ne nyelje le.**
-  **Ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.**

A fenti információk jóhiszeműek, de nem vállalunk értük felelősséget.