



ADATLAP

PATINÁZÁS ÉS ÖREGÍTÉS NEM CSERSAVAS FÁK, ÚGYMINT LUCFENYŐ, GYANTÁS FÁK, KÖRISFA, STB. OXIDÁLÁSÁVAL

0853 - 0852

KÜLTÉRI - BELTÉRI HASZNÁLATRA

Alkalmazható: FAHÁZAKRA, PARKETTÁKRA, BÚTOROKRA, FABURKOLATOKRA, TÁRGYAKRA, KÉPKERETEKRE, STB.

AZ ÉVEK SORÁN MEGÖREGEDETT FA LÁTSZATÁT KELTI. Többszöri alkalmazás szükséges. Az eredmény meglepő, a költség pedig jóval alacsonyabb, mint a régi bontott faanyag ára. Segítségével homogén és tartós árnyalatokat kapunk, mivel ténylegesen oxidál.

Az oxidációs kezelés olyan új vagy régi faanyagokra alkalmazható, amelyek nincsenek lakkozva, lazúrozva vagy viaszolva. **A kívánt eredmény elérése érdekében próbálja ki előre a termékek megfelelő alkalmazását!** A patinás hatások és a színek sokféleségének csak a felhasználó fantáziája szab határt.

ELŐKÉSZÍTÉS

A fa lehet natur fűrészelt, csiszolt, kefével kezelt, szemceszort, homokfűvott, szodaszort, stb. Száraznak kell lennie, a kezelő termékeket pedig 15 °C-os vagy annál magasabb környezeti hőmérsékleten kell felvinni rá.

ALKALMAZÁS

Ezeket a termékeket kézzel, mezőgazdasági permetezővel vagy ecsettel lehet felvinni vastag, egyenletes rétegben. Simítsa el szivacs vagy műszálas kefe segítségével.

Ipari körülmények között a felvitelhez használható robot vagy fecskendő, szárításuk történhet alagútban (25<30 °C-on, vagy ennél magasabb hőmérsékleten).

Ezek a termékek vízzel hígíthatók, aminek köszönhetően számtalan egyedi árnyalat állítható elő.

„HA AZ EGYES RÉTEGEK FELVITELE KÖZÖTT CSAK NAGYON RÖVID IDŐT HAGY A SZÁRADÁSRA, MÁS ÁRNYALATOKAT KAPHAT.”



ADATLAP

SZÜRKE

Vigye fel a Szürkítő 0853 terméket egyenletes és vastag rétegben.

Természetes száradás: 1-3 óra, szobahőmérsékleten.

Vigye fel a Szürkítő 0852 terméket egyenletes és vastag rétegben.

Természetes száradás: 1-3 óra, szobahőmérsékleten.

Harmadik rétegben ismét a SZÜRKÍTŐ 0852 terméket alkalmazza, amely megadja a patina végső finomságát.

Természetes száradás: 1-3 óra, környezeti hőmérsékleten.

A különböző termékek szárítása történhet vízszintes vagy függőleges helyzetben.

- Vízszintes helyzetben, környezeti hőmérsékleten történő szárítás esetén a durvább érzetek jobban látszanak.
- Függőleges szárítás esetén a küllem egyenletesebb.

Beltéri fedőréteg:

Faburkolatok, lambériák, gerendák, bútorok, konyhabútorok, parketták, stb.

Az ily módon patinásított fa többféle utókezelést kaphat:

Alkalmazhat Fehérítő paszta 0698 terméket, amely régi „**USZADÉKFA**” kinézetet kölcsönöz (**színezhető, lásd: ADATLAP**). Ehhez az utókezeléshez alkalmazhatja BELTÉRI MATT PROTEC WOOD 0273 vizes viaszolajunkat (**LÁSD: ADATLAP**), a viaszpaszta 0001 vagy szintelen folyékony paszta 0020 terméket.

Használhat parkettához való szintelen, MATT, LÁTHATATLAN, VIZES OLAJAT (0218), amely nem változtatja meg a színeket, vagy szintelen parkettaviaszt (0052), illetve poliuretán parkettalakkot.

Kültéri fedőréteg:

ÖREG FAHÁZ PATINA :

Ezt a patinát azért nevezzük „**öreg faház**”-nak, mert ezekkel a termékekkel a fa küllemét olyanná változtathatjuk, mintha évekig a nap, hó, víz, stb. hatásainak lett volna kitéve.

Az utókezeléshez PROTEC WOOD 0271 elnevezésű MATT, UV-ÁLLÓ, KÜLTÉRI, vizes viaszolajunkat alkalmazhatja (**LÁSD: ADATLAP**).



ADATLAP

ÖREGÍTETT USZADÉKFA SZÜRKE (Patinázás lehetséges)

- 1) Az Öregítőszer faházhoz N°1 **0853** termék felvitele szorással **SZÁRÍTÁS**
- 2) Az Öregítőszer faházhoz N°2 **0852** termék felvitele tisztán. **SZÁRÍTÁS**
- 3) Foltokat készíthet, csomókat hangsúlyozhat ki az alábbiakkal:
Öregítőszer faházhoz 0853 tisztán, majd száradás után kiemelés a 0852 általános alkalmazásával.

Díszíthet az Egyenletesítő szerrel (0844) és az Öregítő szerrel (0843) készített foltokkal. SZÁRÍTÁS

A **0689** –es Fehérítő paszta szoropisztolyos felhordása, amelyből 100 gramm 1 liter vízhez elegendő (vagy használhat ettől eltérő mennyiséget a kívánt eredménytől függően).

Szárítás és a porfelesleg eltávolítása dörzspárnával vagy kefével.

"LÁSD: ADATLAP"

PROTEC WOOD 0271 elnevezésű matt, UV-álló viaszolaj felvitele két rétegben, nedvesen. **"LÁSD: ADATLAP"**

EGYÉB, SZÍNES PATINÁS HATÁST IS ELÉRHET

VILÁGOS KONYAK MÉZESKALÁCS

- 1) Öregítőszer faházhoz N°1 **0853** alkalmazása *Szárítás*
- 2) Öregítőszer faházhoz N°2 **0852** alkalmazása *Szárítás*
- 3) Öregítőszer **0843** alkalmazása *Szárítás*






„majd járjon el a foltokra és az utókezelésre vonatkozó fenti utasítások szerint”.

MÉZ

- **1+2+3**, ugyanaz az eljárás, mint az előzőekben, majd Egyenletesítő szer 0844 Szárítás *„majd járjon el a foltokra és az utókezelésre vonatkozó fenti utasítások szerint”.*

Ezeket a termékeket soha ne keverje össze egymással, mert használhatatlan elegy keletkezik.

BIZTONSÁG

-  **Olvassa el figyelmesen a biztonsági címkét.**
-  **Jól szellőző helyiségben dolgozzon.**
-  **Használjon gumikesztyűt.**
-  **Ne nyelje le.**
-  **Ne hagyja gyermekek számára elérhető helyen.**

A fenti információk jóhiszeműek, de nem vállalunk értük felelősséget.