



OKSIDACIJOS BŪDU NAUJĄ IR SENĄ SPYGLIUOČIŲ MEDIENĄ PILKINANTIS REAGENTAS

0849

**SKIRTA PRAMONINIAM NAUDOJIMUI
BALDAMS, MEDINEI APDAILAI, PARKETUI, DAILYLENTĖMS,
MEDINIAMS NAMAMS**

LAUKO IR VIDAUS NAUDOJIMUI

Vienas priemonės sluoksnis oksidacijos būdu suteikia spygliuočių ir kitai tanino neturinčiai medienai pilką patiną. Šį produktą galima naudoti ir ant labai mažai tanino turinčio ąžuolo.

PARUOŠIMAS

Mediena turi būti nušlifluota, gali būti šukuota ir pasendinta, nusiurbtos dulkės.

PRODUKTO PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Sumaišyti 150gr arba 100gr arba 50gr...miltelių 1-ame litre vandens, priklausomai nuo siekiamos išgauti spalvos, palikti tirpalą sureaguoti nuo 5 iki 10 min. Po to labai gerai išmaišyti.

NAUDOJIMAS

Taip paruoštas tirpalas gausiai užpurškiamas įrenginiu su siurbliu arba specialiu robotu. Siekiant tolygaus paviršiaus padengimo į sistemos maitinimo talpą įdedamas nedidelis maišytuvas. Su šiuo reagentu galima dirbti 0>30°, džiovinimas gali būti vykdomas TUNELYJE, nebus jokio spalvos pakitimo.

Užneštam sluoksniui išdžiūvus, jis nutrinamas neabrazyviniu Nylon šepečiu ir nusiurbiamos dulkės.

Po to jau galima dėti baigiamąjį sluoksnį. Yra galimybė pabalinti pilką spalvą naudojant balinamuosius miltelius **0698** (žr. *aprašymą*).



FICHE TECHNIQUE

BAIGIAMASIS SLUOKSNIS VIDAUS NAUDOJIMUI

Ant taip apdorotos medienos galima dėti baigiamąjį sluoksnį, bet jei norite išsaugoti išgautą šviesiai pilką spalvą, mes jums siūlome uždėti išgautą atspalvį izoliuojantį sluoksnį **0219**, ant kurio galėsite tepti bet kokį vandens pagrindu pagamintą laką nepakeičiant išgautos spalvos arba mūsų matinę vandens pagrindu pagamintą alyvą parketui **0218**, dailylentėms ir lubų sijoms mūsų matinę vaško alyvą vandens pagrindu Protec Wood **0273**. Galima naudoti tik vašką **0052**, bespalvį arba su pigmentais, arba emulsinį vašką vandens pagrindu **0244**.

BAIGIAMASIS SLUOKSNIS LAUKO NAUDOJIMUI

Mes jums siūlome naudoti mūsų matinę vaško alyvą vandens pagrindu PROTEC WOOD **0271**, suteikiančią apsaugą nuo UV spindulių.

REAGENTO PRITAIKYMAS

Mes turime miltelius **0849 - 0849/1 - 0849/2 - 0849/3** daugiau ar mažiau oksiduojančius priklausomai nuo medienos kokybės ir siekiamo rezultato.
(*Galėsite išsirinkti labiausiai jūsų medienai tinkančią koncentraciją*).

UŽBAIGIMAS

- **Išėiga :** su 1 ltr reagento padengiamame nuo 7 iki 9 m² priklausomai nuo medienos porėtumo.
- **Įpakavimas:** 600gr - 5 kg - 30kg ir daugiau

SAUGUMO PRIEMONĖS

- ✚ Būtinai dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų,
- ✚ Nepraryti,
- ✚ Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

Ši informacija yra patekta gera valia, be jokių įsipareigojimų.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21 rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00012 - NAF : 245 C