



TECHNISCHE FICHE

VERGRIJZINGSMIDDEL PARKET Nr. 1 EGALISATOR VERGRIJZINGSMIDDEL Nr. 2 0842 – 0844

INDUSTRIËLE TOEPASSING

De toepassing van meerdere oxidatiemiddelen biedt de mogelijkheid talrijke beits kleurschakeringen creëren: GRIJS, COGNAC, HONING... op hout met looizuur zoals eik, rode eik en Amerikaanse witte eik.....

Het geeft het uiterlijk van verouderd hout en creëert een werkelijke natuurlijke oxidatie.

Het aantal afwerkingen dat men kan creëren is oneindig.

EIGENSCHAPPEN

Voor parketten, meubels, houtwerken, timmerwerk... Deze behandeling wordt uitgevoerd op niet gelakt, niet geglaazuurd, niet geboenwast nieuw of oud hout. Men dient vooraf tests uit te voeren om de praktijk correct te beheersen van deze producten en om het verwachte resultaat te bereiken.

BEREIDING

Het hout moet geschuurd worden om alle machinesporen te verwijderen of het moet "verouderd" worden door het onregelmatig te schuren of te borstelen met een schurende nylon borstel die de zachte nerven verslijt. Het moet droog en stofvrij zijn. Ruw machinehout zal anders reageren op de beits. Dient te worden opgemerkt dat **de GELDERSE ROOS niet oxideert door deze veroudering.**

BELANGRIJK

Deze behandeling moet worden uitgevoerd tussen 18° en 20°C (hout, producten en omgevingstemperatuur). Lagere of hogere temperaturen wijzigen de verkregen kleuren.

In industriële producties zorgt een constante temperatuur voor de gelijkmatigheid van de kleuren.



TECHNISCHE FICHE

TOEPASSING

Niet aanbrengen in zonlicht Deze producten kunnen worden toegepast met machines met rollen (schuim), met verstuivende machines (waarmee men de beste resultaten behaalt), gelijkmatig en royaal. "Heel licht" glad strijken bij de uitvoer van de machine met een zachte borstel.

GRIJS

Het **Vergrijzingsmiddel 0842** aanbrengen in gelijkmatige en royale lagen.

Natuurlijk laten drogen: 1 tot 3 uur bij omgevingstemperatuur.

De egalisator **0844** aanbrengen in gelijkmatige en royale lagen. Men kan de egalisator 0844 oplossen in water of een tweede laag aanbrengen. De resultaten zullen verschillen.

Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur omdat de beits een evolutie en een "rijpingsperiode" doormaakt, daarna spoelen met water en laten drogen.

De tijdsduur van het drogen en "rijpen" geldt enkel ter indicatie. Het hout dat zo wordt voorbereid is klaar voor een afwerking.

COGNAC

Vergrijzingsmiddel 0842 – Natuurlijk laten drogen: 2 tot 6 uur

Egalisator 0844 – Natuurlijk laten drogen en rijpen: 12 tot 72 uur of meer

Vergrijzingsmiddel 0843 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer

Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.

HELDERE COGNAC

Vergrijzingsmiddel 0842 – Natuurlijk laten drogen: 2 tot 6 uur

Vergrijzingsmiddel 0843 – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer

Egalisator 0844 – Natuurlijk laten drogen en rijpen: 12 tot 72 uur of meer

Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.



TECHNISCHE FICHE

HONING

Vergrijzingsmiddel **0843** – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer

Vergrijzingsmiddel **0844** – Natuurlijk laten drogen: 12 tot 72 uur of meer

Spoelen met water, natuurlijk laten drogen en afwerken.

AFWERKING

U kunt een keuze maken uit deze verschillende mogelijkheden:

- I. Isolerende bodemlaag **0219** biedt de mogelijkheid grijze parketten te lakken zonder de kleuren te wijzigen met gelijk welke waterhoudende lak.
- II. Matte waterhoudende, beschermende onzichtbare olie **0218**, wijzigt de kleuren niet die werden verkregen door oxidatie en maakt geen vlekken met water.
- III. Gesatineerde waterhoudende, beschermende olie **0217**, wijzigt de kleuren niet die werden verkregen door oxidatie, geeft glas aan het parket en maakt geen vlekken met water.
- IV. Onzichtbare, matte waterhoudende lak **0220** biedt een bijzonder efficiënte bescherming voor het parket.

Men dient vooraf tests uit te voeren om de praktijk correct te beheersen van deze producten en om de gewenste resultaten te bereiken.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK

- De producten niet onderling mengen.
- Het veiligheidsetiket zorgvuldig lezen
- In een goed geventileerde ruimte werken of een geschikt masker dragen
- Rubberen handschoenen dragen
- Niet inslikken
- Houd het uit de buurt van kinderen

Deze informatie werd te goeder trouw gegeven maar houdt geen aansprakelijkheid in.