



## TECHNISCHE FICHE

# VERGRIJZINGSMIDDEL IN POEDERVORM VOOR EIKEN PARKET EN HOUT MET LOOIZUUR DOOR OXIDATIE

## 0848

### INDUSTRIËLE TOEPASSING

Omwille van de oxidatie resulteert een enkele toepassing in een grijze beits op eik en hout met looizuur, rode eik en witte Amerikaanse eik.

### EIGENSCHAPPEN

Kan worden gemengd met water. Talrijke mogelijkheden van kleurverloop. U kunt een mengsel maken van 150g per liter of 100g per liter of 50g per liter of ieder ander gewicht per eenheid naargelang het gewenste resultaat.

### VOORBEREIDING

**Nieuw parket:** Het hout moet geschuurd of geborsteld, ruw en stofvrij zijn.  
**Oud parket:** Het hout moet geschuurd en stofvrij zijn en mag geen sporen van lak of was meer vertonen...

### BEWERKING

Grondig mengen met 150 g poeder (3 aangedrukte maten) in 1 liter water. Laat 5 tot 10 minuten rusten. Toepassen in royale verstuivingen, met een pomp of robot. Voor een gelijkmatige toepassing moet een klein roermechanisme worden aangebracht in de toevoer van het systeem. Dit product kan bij iedere temperatuur van 0 tot 30°C worden aangebracht. Het kan worden gedroogd in de tunnel en er treedt geen enkele wijziging op in de kleur. Na het drogen, moet u de laag wit stof verwijderen met een groen schuursponsje of een mono borstel voorzien van een PAD of een borstel, daarna het stof wegzuigen.

Voor de verwijdering van het poeder kunt u zuiver of opgelost 0844 aanbrengen. Dit levert andere kleuren op na het drogen. Verwijder daarna de stoflaag (zoals hierboven.)

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet: [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C



## TECHNISCHE FICHE

### AFWERKING

**U kunt een keuze maken uit deze verschillende mogelijkheden:**

- I. Isolerende bodemlaag **0219** biedt de mogelijkheid grijze parketten te lakken zonder de kleuren te wijzigen met gelijk welke waterhoudende lak.
- II. Matte waterhoudende, beschermende onzichtbare olie **0218**, wijzigt de kleuren niet die werden verkregen door oxidatie en maakt geen vlekken met water.
- III. Gesatineerde waterhoudende, beschermende olie **0217**, wijzigt de kleuren niet die werden verkregen door oxidatie, geeft glas aan het parket en maakt geen vlekken met water.
- IV. Onzichtbare, matte waterhoudende lak **0220** biedt een bijzonder efficiënte bescherming voor het parket.

Men dient vooraf tests uit te voeren om de praktijk correct te beheersen van deze producten en om de gewenste resultaten te bereiken.

**Was:** Na toepassing van de Isolerende bodemlaag of zonder Isolerende bodemlaag **0219**, met een borstel een laag kleurloze boenwas in pasta vorm **0052** aanbrengen of een kleurloze, waterhoudende laag boenwas **0244**.

**Rendement:** Ongeveer 7 tot 9 m<sup>2</sup> per liter, naargelang de porositeit van de bodem.

**Verpakking:** 600 g (= 4 L) – 5 kg (= 33 L) – 30 kg (= 200 L) tot 150g per liter en meer naargelang het gewicht per eenheid.

### VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET GEBRUIK

- **Het veiligheidsetiket zorgvuldig lezen**
- **Niet inslikken**
- **Werk in een goed geventileerde ruimte**
- **Rubberen handschoenen dragen**

**Uit de buurt van kinderen houden**

*Deze informatie werd te goeder trouw gegeven maar houdt geen aansprakelijkheid in.*

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet: [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C