



TECHNISCHE FICHE

BEITS EN VEROUDERING DOOR OXIDATIE SPAR ZONDER LOOIZUUR & HARSHOUDEND ESSENHOUT...

0853 - 0852

BUITEN - BINNEN

Voor: CHALETS, PARKETTEN, MEUBELLEN, HOUTWERK, VOORWERPEN, KADERS, ...

HET GEEFT HET HOUT JARENLANG EEN VEROUDERD UITERLIJK: Er zijn meerdere toepassingen noodzakelijk. Het resultaat is verrassend en de kostprijs is veel lager dan die van herwonnen oud hout. Het biedt de mogelijkheid heel homogene en duurzame kleurschakeringen te creëren omdat een reële oxidatie optreedt.

Deze behandeling is een oxidatie die wordt uitgevoerd op niet gelakt, niet geglazuurd, niet geboenwast nieuw of oud hout. **Men dient vooraf tests uit te voeren om de praktijk correct te beheersen van deze producten en om het verwachte resultaat te bereiken.** Er is een grote diversiteit mogelijk in de beitsen en de kleuren, naargelang de inspiratie van de operator.

VOORBEREIDING

Het hout mag ruw gezaagd, geschuurd, geborsteld, grit gestraald, gezandstraald, berubberd, ... zijn. Het moet droog zijn en de producten moeten worden aangebracht bij een omgevingstemperatuur van 15 °C of meer.

TOEPASSING.

Deze producten kunnen handmatig worden aangebracht, met een landbouw verstuiver, met een penseel in royale en gelijkmatige lagen. U kunt glad strijken met een spons of nylon borstel.

Ze kunnen industrieel worden aangebracht met een robot of met een pomp en gedroogd in een tunnel (25<30°) en +.

Al deze producten kunnen worden opgelost in water en zo kunnen tal van kleurschakeringen met een persoonlijk karakter worden gecreëerd.

"U HOEFT DE PRODUCTEN SLECHTS EEN BEETJE TE LATEN DROGEN TUSSEN IEDERE TOEPASSING EN DIT RESULTEERT IN ANDERE KLEURSCHAKERINGEN".

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: easylab@easylabfinish.com

Internet: www.easylabfinish.com - RCS LYON B 39 783 712 00046 - NAF: 245 C



TECHNISCHE FICHE

GRIJS

Vergrijzingsmiddel 0853 wordt aangebracht in een gelijkmatige en dikke laag.

Natuurlijk laten drogen: 1 tot 3 uur bij omgevingstemperatuur.

Vergrijzingsmiddel **0852** wordt aangebracht in een gelijkmatige en dikke laag.

Natuurlijk laten drogen: 1 tot 3 uur bij omgevingstemperatuur.

Men brengt een 3de laag aan, opnieuw VERGRIJZINGSMIDDEL 0852, en dit geeft de “final touch” aan deze beits.

Natuurlijk laten drogen: 1 tot 3 uur bij omgevingstemperatuur.

De droging van de verschillende producten gebeurt horizontaal of verticaal.

- Horizontaal met de omgevingstemperatuur worden de harde nerven het meest gemarkeerd
- Verticaal is het uiterlijk gelijkmatiger.

Interne afwerking:

Houtwerk, lambrisering, balken, meubels, keukens, parketten...

Het hout dat op deze wijze werd met beits werd behandeld kan op meerdere wijzen worden afgewerkt:

U kunt een toepassing toevoegen van een verblekende pasta 0698 die een uiterlijk oplevert van oud “**DRIFTHOUT**” (*kan worden gekleurd, zie FT*). Op deze afwerking kunt u onze waterhoudende olie PROTEC WOOD **0273** MAT BINNEN aanbrengen (*ZIE FT*), een was in pasta vorm **0001** of kleurloze vloeibare vorm **0020**.

Men kan een WATERHOUDENDE OLIE aanbrengen voor kleurloos parket, MAT ONZICHTBAAR **0218**, dat de kleuren niet verandert of een kleurloze was voor parketten, **0052**, of een polyurethaan glazuur voor parketten.

Externe afwerking:

BEITS VAN OUDE CHALETS:

Deze beits noemen we “**oude chalets**” omdat we met deze producten het hout een uiterlijk kunnen geven van hout dat meerdere jaren zon, sneeuw en water heeft doorstaan.

Voor de afwerking kunt u onze waterhoudende was PROTEC WOOD **0271** MAT ANI UV BUITEN aanbrengen (*ZIE FT*).



TECHNISCHE FICHE

GRIJS VEROUDERD DRIFTHOUT (*Beits mogelijkheid*).

- 1) Toepassing via verstuiving van de Verouderingsbeits Chalet **Nr. 1 0853 LATEN DROGEN**
- 2) Toepassing van de Verouderingsbeits Chalet **nr. 2 0852 puur.LATEN DROGEN**
- 3) U kunt vlekken creëren en de knopen markeren met:
De Verouderingsbeits Chalet 0853 puur en na het drogen kunt u ze bloot leggen met een algemene toepassing van 0852.

U kunt het hout versieren met vlekken met Egalisator 0844 en de Verouderingsbeits 0843. LATEN DROGEN

Toepassing via verstuiving van de verblekende pasta **0698** aan **100g per liter water** (of een ander gewicht per eenheid naargelang het gewenste resultaat).

Laten drogen en het overtollige poeder verwijderen met PAD of een borstel.

“ZIE FT”.

Toepassing van de Was Olie PROTEC WOOD 0271 Mat Anti-UV in twee lagen, nat op nat. **“ZIE FT”.**

OM ANDERE GEKLEURDE BEITSEN TE PRODUCEREN

HELDERE COGNAC KRUIDKOEK

- 1) Toepassing van de Verouderingsbeits Chalet **Nr. 1 0853 Laten drogen**
- 2) Toepassing van de Verouderingsbeits Chalet **Nr. 2 0852 Laten drogen**
- 3) Toepassing van de Verouderingsbeits **0843 Laten drogen**
“volg daarna dezelfde procedure als voor de vlekken en de afwerking”.

HONING

- **1+2+ 3** zelfde bewerking als voordien en daarna de egalisator 0844 aanbrengen. Laten drogen
“volg daarna dezelfde procedure als voor het vlekken en de afwerking”.

U mag deze producten nooit onderling mengen want dit creëert een inefficiënte toepassing.

VEILIGHEID

- ✚ **Het veiligheidsetiket zorgvuldig lezen**
- ✚ **Werk in een goed geventileerde ruimte**
- ✚ **Rubberen handschoenen dragen**
- ✚ **Niet inslikken**
- ✚ **Uit de buurt van kinderen houden.**

Deze informatie werd te goeder trouw gegeven maar houdt geen aansprakelijkheid in.