



FICHE TECHNIQUE

СОСТАРИВАЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

0843

Позволяет патинировать и состарить дуб, и придать ему различные оттенки, нанося поочередно с: РЕАГЕНТОМ 0842, СОЗДАЮЩИМ ПРИ ОКСИДАЦИИ СЕРЫЙ ЦВЕТ НА ДРЕВЕСИНЕ, и ВЫРАВНИВАЮЩИМ ЦВЕТ РЕАГЕНТОМ 0844.

Может использоваться при оксидации древесины, не содержащей танин.

Эти реагенты ни в коем случае нельзя смешивать, а только наносить в различном порядке.

Состав для старения древесины **0843** может использоваться неразведенным или разведенным, чтобы достичь различных оттенков. Его можно наносить вручную или промышленным способом (*так же, как 0842*).

Примеры различных оттенков на древесине, отшлифованной или обработанной щеткой

МЕД

- Нанесение: состав для старения 0843 (неразведенное или разведенное)
- Естественное высушивание: от 1 до 3 часов
- Нанесение: выравнивающий цвет реагент 0844
- Оставить сохнуть естественным образом и «созреть» от 2 до 24 часов, промыть водой
- Высушивание и окончательная обработка.

СВЕТЛЫЙ КОНЬЯК

- Нанесение: реагент 0842, создающий при оксидации серый цвет на древесине
- Естественное высушивание: от 1 до 3 часов
- Состав для старения древесины 0843 (*неразведенный или разведенный*)
- Естественное высушивание: от 1 до 5 часов
- Нанесение: реагент-выравнитель цвета 0844
- Оставить сохнуть естественным образом и «созреть» от 2 до 24 часов (*промыть водой*)
- Высушивание и окончательная обработка.



FICHE TECHNIQUE

КОНЬЯК

- Нанесение: реагент 0842, создающий при оксидации серый цвет на древесине
- Естественное высушивание: от 1 до 3 часов
- Нанесение: выравнивающий цвет реагент 0844 (неразведенный или разведенный)
- Естественное высушивание: от 3 до 5 часов
- Нанесение: состав для старения древесины 0843 (неразведенный или разведенный)
- Оставить сохнуть естественным образом и «созреть» от 2 до 24 часов (промыть водой)
- Высушивание и окончательная обработка.






ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:

- I. Изолирующая основа **0219**, позволяющая покрыть любым водяным лаком серый паркет без изменения цвета.
- II. Защитное бесцветное матовое масло на водной основе 0218, не изменяющее цвет, получаемый при оксидации, и не покрывающееся пятнами от воды.
- III. Защитное полуматовое масло на водной основе **0217**, не изменяющее цвет, получаемый при оксидации, придающее паркету глянец и не покрывающееся пятнами от воды.
- IV. Бесцветный матовый водяной лак **0220**, создающий очень сильное защитное покрытие паркета.

Для освоения техники нанесения этих реагентов и достижения желаемого результата необходимо предварительно осуществить пробную обработку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-  Внимательно ознакомиться с предупредительной наклейкой
-  Выполнять работы в хорошо проветриваемом помещении
-  Надевать резиновые перчатки
-  Не употреблять внутрь
-  Держать в недоступном для детей месте.

Данные рекомендации не влекут за собой ответственности нашей компании.

LES BONS PRODUITS SAINT-ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tél. 33 (0)4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0)4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046