



SCHEMA TECNICA

VERNICE METALLI 0517

PROTEZIONE PER RAME E OTTONE

APPLICAZIONE

Si applica su metallo asciutto, pulito e sgrassato; con pennello, pistola o per immersione.

- a. Con pennello: diluire al 20 o 30 % col nostro **DILUENTE 0417** e passare uno o due strati.
- b. Con pistola: diluire al 30 o 40 % col nostro **DILUENTE 0417** e passare uno o due strati.
- c. Per immersione: **NON DILUIRE e, se possibile, lasciar asciugare sopra il recipiente contenente la vernice per eliminare le gocce ed il surplus.**

ASCIUGATURA

Da 1 a 2 ore per ogni strato a 20°. La durata massima si ottiene dopo 24 o 48 h.

Diluizione e pulizia degli attrezzi: CON DILUENTE **0417**

- **CONSUMO:** da 15 a 18 m² PER LITRO
- **CONFEZIONI:** 1 L – 5 L – 30 L
- **CONSERVAZIONE:** riporre sempre in un contenitore più piccolo, adatto alla quantità rimanente.

SICUREZZA

- ✚ Leggere attentamente l'etichetta di sicurezza
- ✚ Lavorare in una stanza ben ventilata o indossare una mascherina
- ✚ Indossare dei guanti in gomma
- ✚ Non ingerire
- ✚ Non lasciare alla portata dei bambini.

Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.