

# EASY LAB



**SCHEDA TECNICA**

## **OLIO PROTETTIVO PER METALLI FERROSI**

### **TRATTATI CON IMBRUNENTE METALLI 0860 INTERNI**

Questo Olio Protettivo Polimerizzabile Satinato rafforza i colori e protegge dalla ruggine (**contiene un inibitore**). Non conferisce un aspetto filmogeno.

#### **APPLICAZIONE (su metallo non trattato o pronto all'uso)**

Dopo aver trattato il metallo con un **Imbrunente Metalli 0805, 0806** o altro, dopo averlo ben risciacquato con l'acqua, neutralizzare con il **Neutralizzante 0804**.

Quando il pezzo è ben asciutto applicare con l'aiuto di un pennello l'Olio Protettivo, quindi lasciar asciugare da 2 a 4 ore ad una temperatura da 18° a 20° o maggiore.

**"Si può rafforzare la protezione applicando un secondo strato".**

- **CONSUMO** da 15 a 18 m<sup>2</sup> PER LITRO.
- **PULIZIA DEGLI STRUMENTI** con acqua ragia

**IMPORTANTE MAI RISCIAQUARE CON ACQUA AD ALTA PRESSIONE (KARCHER....)**

#### ➤ **SICUREZZA**

- ✚ Leggere con attenzione l'etichetta di sicurezza
- ✚ Lavorare in un ambiente ben ventilato oppure indossare una mascherina
- ✚ Indossare dei guanti in gomma
- ✚ Non ingerire
- ✚ Non lasciare alla portata dei bambini

**Informazioni fornite in buona fede che non implicano la nostra responsabilità.**

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - Francia

Tel. +33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. +33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail: [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet: [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF: 245 C