



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BALINIMO PASTA « ILGAI LIETAUS PLAUTOS MEDIENOS » VAIZDAS

0696 - 0698

Šios balinimo pastos iš pagrindų pakeičia sendinimo rezultatą suteikdamos medienai « ilgai lietaus plautos medienos » vaizdą.

- Pasta 0696 naudojama ažuolui ir kitai tanino turinčiai medienai.
- Pasta 0698 eglei bei kitiems spygliuočiams ir tanino turinčiai medienai.

Medienos poras balinanti pasta suteikia medienai begalę įvairiausių niuansų.

PARUOŠIMAS

Išmaišykite miltelius su vandeniu, kad gautumėte vientisą (homogenišką) skystį, naudojamo vandens kiekis priklauso nuo pasirinkto padengimo būdo ir siekiamo rezultato:

- 20 – 200 g dengiant purškimo būdu,
- 20 – 300 g ir daugiau tepant teptuku.

NAUDOJIMAS

- padengimas vykdomas arba žemės ūkyje naudojamu purškikliu, arba specialiomis staklėmis, arba teptuku tepant plonu ar storesniu sluoksniu (prieš purškimą mišinį reikia perfiltruoti per kojine).
- Išdžiūvus padengtam sluoksniui, šepetiu arba drėgna kempine, arba žaliu abrazyvu (PAD) rankiniu būdu ar staklių pagalba, nutriname išdžiūvusios pastos perteklių.

UŽBAIGIMAS

Taip paruošta mediena gali būti padengiama įvairiais baigiamaisiais sluoksniais (žr. reagentų 0842 0844 – 0852 0853 naudojimo instrukcijas). Į balinančią pastą galima įmaišyti natūralių pigmentų, siekiant dar labiau pabalinti papildomai įdedama Titano oksido. Siekiant nuspalvinti pastą įdedama geltonosios okros, raudonosios okros ar jūros mėlio (bleu d'outremer) miltelių...

Darbo įrankiai plaunami vandeniu.

SAUGOS REIKALAVIMAI

- Būtinai dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų,
- nepraryti,
- nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

Ši informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21 rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C