



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

# MEDIENĄ SENDINANTIS REAGENTAS 0843

Leidžia pasendinti ažuolą ir suteikti jam patiną su begale atspalvių, išgaunamų jį kaitaliojant su MEDIENOS PILKINIMO REAGENTU 0842 ir PILKĄ ATSPALVĮ SUVIENODINANČIU REAGENTU 0844

**Gali būti naudojamas medienos, neturinčios tanino, oksidacijai.**

Šie reagentai niekada negali būti maišomi vieni su kitais, medienos paviršius jais dengiamas tik tam tikra tvarka. Medieną sendinantis reagentas **0843** gali būti naudojamas grynas arba skiestas, siekiant išgauti skirtingus atspalvius. Jis gali būti naudojamas tiek rankiniu, tiek pramoniniu būdu (**idem 0842**).

**Naudojamas ant šlifuotų arba šukuotų medienos paviršių, sukuria skirtingas patinas.**

### MEDAUS ATSPALVIS

- Dengimas: Medieną sendinantis reagentas 0843 (grynas arba skiestas)
- Natūralus džiovinimas: nuo 1 iki 3 val
- Dengimas: Pilką atspalvį suvienodinantis reagentas 0844
- Leisti natūraliai išdžiūti ir “subręsti” nuo 2 iki 24 val (nuskalauti vandeniu)
- Džiovinimas ir baigiamojo sluoksnio padengimas.

### ŠVIESAUS KONJAKO ATSPALVIS

- Dengimas: Pilkinantis reagentas 0842
- Natūralus džiovinimas: nuo 1 iki 3 val
- Dengimas: : Sendinantis reagentas 0843 (grynas arba skiestas)
- Natūralus džiovinimas: nuo 1 iki 5 val
- Dengimas: Pilką atspalvį suvienodinantis reagentas 0844
- Leisti natūraliai išdžiūti ir “subręsti” nuo 2 iki 24 val (nuskalauti vandeniu)
- Džiovinimas ir baigiamojo sluoksnio padengimas.

### KONJAKO ATSPALVIS

- Dengimas: Pilkinantis reagentas 0842

**LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE**

40 rue St Isidore BP 3053 69394 LYON cedex 03 - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : [easylab@easylabfinish.com](mailto:easylab@easylabfinish.com)

Internet : [www.easylabfinish.com](http://www.easylabfinish.com) - RCS LYON B 39 783 712 00012 - NAF : 245 C



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Natūralus džiovinimas: nuo 1 iki 3 val
- Dengimas: Pilką atspalvį suvienodinantis reagentas 0844 (grynas arba skiestas)
- Dengimas: : Natūralus džiovinimas: nuo 3 iki 5 val
- Dengimas: Sendinantis reagentas 0843 (grynas arba skiestas)
- Leisti natūraliai išdžiūti ir “subręsti” nuo 2 iki 24 val (nuskalauti vandeniu)
- Džiovinimas ir baigiamojo sluoksnio padengimas.

## BAIGIAMASIS SLUOKSNIS

Galite rinktis iš šių kelių galimybių:

- I. “Izoliuojantį sluoksnį” sukurianti priemonė **0219** leidžia reagentais pilkintą parketą lakuoti bet koku vandens pagrindu pagamintu laku išsaugant išgautą pilką atspalvį.
- II. Vandens pagrindu pagaminta bespalvė apsauginė alyva **0218** nekeičia oksidacijos būdu išgauto atspalvio ir nepalieka vandens dėmių.
- III. Vandens pagrindu pagaminta apsauginė pusiau blizgi (satininė) alyva **0217**, nekeičia oksidacijos būdu išgauto atspalvio, suteikia parketui satininio blizgesio ir nepalieka vandens dėmių.
- IV. Vandens pagrindu pagamintas bespalvis matinis lakas **0220** suteikia parketui labai gerą apsaugą.

Būtinai išbandykite produktus, kad įvaldytume jų naudojimą ir galėtumėte išgauti siekiamą rezultatą.

## SAUGOS REIKALAVIMAI

- \* Atidžiai perskaityti informciją apie saugumo priemones
- \* Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje
- \* Dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų
- \* Nepraryti
- \* Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose

*i informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų.*