



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

OKSIDUOJANTIS PILKINIMO REAGENTAS MILTeliai AŽUOLO PARKETUI IR KITAI TANINO TURINČIAI MEDIENAI 0848

PRAMONINIAM NAUDOJIMUI

Užtenka vieno reagento sluoksnio ir oksidacijos pagalba išgaunama pilka medienos patina ant ąžuolo ir kitos tanino turinčios medienos, rausvojo ir šviesiojo amerikietiško ąžuolo.

SAVYBĖS

Milteliai maišomi su vandeniu. Labai didelė atspalvių įvairovė. Jūs galite sumaišyti 150g / 1 litre vandens, arba 100g arba 50g miltelių 1 litre vandens arba pasirinkti dar kitokią proporciją priklausomai nuo to, kokį atspalvį siekiate išgauti.

PARUOŠIMAS

Naujas parketas : mediena turi būti šlifluota arba šukuota, niekuo nepadengta, dulės nusiurbtos.
Senas parketas : mediena turi būti nušlifluota ir nusiurbtos dulės, neturi būti jokių lako ar vaško likučių...

NAUDOJIMAS

Labai gerai išmaišykite 150 g miltelių (t.y. 3 “suspaustus” matavimo samtelius) 1 litre vandens, palikite tirpalą sureaguoti 5 – 10 minučių. Paruoštas reagentas gausiai užpurškiamas įrenginiu su siurbliu arba specialiu robotu. Siekiant tolygaus paviršiaus padengimo į sistemos maitinimo talpą įdedamas nedidelis maišytuvus. Su šiuo reagentu galima dirbti 0 - 30° temperatūroje, džiovinimas gali būti vykdomas tunelyje, nebus jokio spalvos pakitimo.

Medienai išdžiūvus, susidaręs baltas sluoksnis nutrinnamas žaliu abrazyvu arba monošepečiu su žaliu PAD’u, arba paprastu šepečiu, nusiurbiamos dulės.

Prieš nutrinant dulkes galima padengti reagentu 0844, grynu arba atskiestu, tai po džiovinimo suteiks dar kitokių atspalvių. Išdžiūvus nutrinkite baltą sluoksnį tokiu pat būdu kaip jau aprašyta.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BAIGIAMASIS SLUOKSNIS

Galite rinktis iš šių kelių galimybių:

- I. “Izoliuojantį sluoksnį” sukurianti priemonė **0219** leidžia reagentais pilkintą parketą lakuoti bet kokiu vandens pagrindu pagamintu laku, išsaugant išgautą pilką atspalvį.
- II. Vandens pagrindu pagaminta, bespalvė, apsauginė alyva **0218** nekeičia oksidacijos būdu išgauto atspalvio ir nepalieka vandens dėmių.
- III. Vandens pagrindu pagaminta, apsauginė, pusiau blizgi (satininė) alyva **0217**, nekeičia oksidacijos būdu išgauto atspalvio, suteikia parketui satininio blizgesio ir nepalieka vandens dėmių.
- IV. Vandens pagrindu pagamintas, bespalvis, matinis lakas **0220** suteikia parketui labai gerą apsaugą.

Būtinai išbandykite reagentus, kad įvaldytumėte jų naudojimą ir galėtumėte išgauti siekiamą rezultatą.

Vaškas: padengus arba nepadengus 0219, teptuku užtepkite bespalvę vaško pastą (su skiedikliu) 0052 arba bespalvį, vandens pagrindu pagamintą vašką 0244.

Išeiga: su 1 litru reagento padengiamame 7 – 9 m² priklausomai nuo medienos porėtumo.

Pakavimas: 600 g (=4 ltr) – 5 kg (=33 ltr) – 30 kg (=200 ltr) maišant 150 g miltelių /1 ltr vandens, ir daugiau, priklausomai nuo pasirinktos proporcijos

SAUGOS REIKALAVIMAI

- **Atidžiai perskaityti informaciją apie saugumo priemones**
- **Nepraryti**
- **Dirbti gerai vėdinamoje patalpoje**
- **Dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų**
- **Nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose**

Ši informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų