



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MEDIENOS SENDINIMAS – PATINA OKSIDACIJOS BŪDU, SKIRTA MEDIENAI, NETURINČIAI TANINO,

EGLEI (EPICEA) ir KITIEMS SPYGLIUOČIAMS, UOSIUI...

REAGENTAI

0853 – 0852

LAUKO DARBAMS – INTERJERUI

Skirta : mediniams namams, grindims, baldams, medinei apdailai, daiktams, durų ir langų rėmams...

OKSIDACIJA SUTEIKIA NAUJAI MEDIENAI NATŪRALIAI LAIKO PASENDINTOS MEDIENOS IŠVAIZDĄ. Būtina medieną apdoroti keletą kartų. Gautas rezultatas yra stebinantis, o savikaina yra gerokai žemesnė nei senos medienos. Išgaunamas rezultatas yra labai homogeniškas ir ilgalaikis, nes sukuriame tikrą oksidacijos procesą.

Šie reagentai sukelia oksidaciją. Jie naudojami ant naujos ir senos medienos, nelakuotų, nelazūruotų ir nevaškuotų medienos paviršių. **Būtinai išbandykite reagentus, kad įvaldytume jų naudojimą ir, kad galėtumėte išgauti siekiamą rezultatą.** Didelė patinos ir atspalvių įvairovė priklauso nuo gamintojo fantazijos.

PARUOŠIMAS

Mediena gali būti arba šviežiai pjauta, arba šlifuota, arba šukuota, arba apdorota smėliu... Mediena turi būti sausa, ji dengiama sendinimo reagentais 15° kambario temperatūroje ar aukštesnėje.

NAUDOJIMAS

Šie produktai gali būti dengiami rankiniu būdu, žemės ūkiui skirtu purškikliu, šepėčiu tepant gausiais ir tolygiais potėpiais. Galima potėpius palyginti kempine arba nyloniniu šepėčiu. Reagentai gali būti dengiami pramoniniu būdu robotu arba su siurbliu, mediena džiovinama tunelyje 25<30° temperatūroje ir aukštesnėje. Visi šie reagentai gali būti skiedžiami vandeniu, kas suteikia galimybę išgauti daugybę suasmenintų spalvinių niuansų.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21 rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 39 783 712 00046 - NAF : 245 C



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

“TIK TRUMPAI PADŽIOVINUS MEDIENĄ, TARP SKIRTINGŲ REAGENTŲ SLUOKSNIŲ PADENGIMŲ, GALIMA IŠGAUTI DAR DAUGIAU KITOKIŲ ATSPALVIŲ.”

PILKAS ATSPALVIS

Padengiamas Pilkinimo reagentas 0853 vienu tolygiu ir gausiu sluoksniu.

Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.

Padengiamas Pilkinimo reagentas 0852 vienu tolygiu ir gausiu sluoksniu.

Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.

Tada padengiamas trečias pilkinimo reagento 0852 sluoksnis, suteiksiantis galutinį išbaigimąpatiną.

Natūralus džiovinimas : nuo 1 iki 3 val kambario temperatūroje.

Medienos džiovinimas panaudojus skirtingus reagentus gali būti atliekamas horizontalioje arba vertikalioje padėtyje.

- Džiovinant horizontalioje padėtyje kambario temperatūroje medienos piešinys bus labiau išryškintas
- Vertikalioje padėtyje – medienos piešinys bus tolygesnis

Baigiamasis sluoksnis vidaus darbams:

Medinei apdailai, dailylentėms, sijoms, baldams, virtuvėms, parketui...

Tokiu būdu pasendinta mediena gali būti padengiama šiais baigiamaisiais sluoksniais:

Jūs galite panaudoti balinančią pastą 0698, suteikiančią “**ilgai lietaus plautos medienos**” vaizdą (galima įdėti ir pigmentų – žr. Naudojimo instrukciją). Po to galima padengti vidaus darbams skirta matine, vandens pagrindu pagaminta, medieną saugančia alyva - vašku **0273** (žr. Naudojimo instrukciją), vaško pasta **0001** arba bespalviu skystu vašku **0020**.

Galime naudoti matinę, bespalvę, vandens pagrindu pagamintą parketo alyvą 0218, kuri nekeičia išgauto pilko atspalvio arba bespalvį parketo vašką 0052, arba poliuretalinį parketo laką.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Baigiamasis sluoksnis lauko darbams:

SENŪJŲ CHALETS PATINA

Mes šią patiną vadiname “**senųjų chalets patina**”, nes su šiais reagentais mums pavyksta išgauti medienos, daugelį metų buvusios saulės, sniego ir lietaus poveikyje vaizdą...

Baigiamajam sluoksniui galite naudoti laukui skirtą Matinį, ANTI UV, vandens pagrindu pagamintą, medieną saugančią alyvą – vašką **0271** (žr. Naudojimo instrukciją).

ILGAI LIETAUS PLAUTA MEDIENA (Patinos galimybė)

- 1) Purškimo būdu padengiamas Sendinantis reagentas **Nr.1 0853, DŽIOVINIMAS**
- 2) Padengiamas *gryno* Sendinančio reagento **Nr.2 0852 sluoksnis. DŽIOVINIMAS**
- 3) Galite išryškinti šakas, sukurti “senėjimo” dėmes **su grynu Medieną Sendinančiu reagentu 0853, paskui visa medieną padengiate reagentu 0852.**

Galima medieną pajvairinti “pataškant” Atspalvį Suvienodinančio reagento 0844 ir Sendinančio reagento 0843. DŽIOVINIMAS

Purkštuvu “užnešame” Balinančią pastą **0698 - 100 g/ 1 l vandens (arba kitokia proporcija priklausomai nuo to, kokio rezultato siekiame).**

Džiovinimas ir Balinančios pastos išdžiūvusio sluoksnio nutrinimas ir pašalinimas PAD’o arba šepetio pagalba (žr. Naudojimo instrukciją).

Taip paruoštą medieną dengiame matine, ANTI UV, medieną saugančia alyva – vašku **0271**, dviem sluoksniais - ”šlapias ant šlapio” (žr. Naudojimo instrukciją).

SIEKiant išgauti kitokių atspalvių patinas

ŠVIESAUS KONJAKO

- 1) Dengiamas Sendinantis reagentas **Nr.1 0853. Džiovinimas**
- 2) Dengiamas Sendinantis reagentas **Nr.2 0852. Džiovinimas**
- 3) Dengiamas Sendinantis reagentas **0843. Džiovinimas**



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

“po to išryškinti dėmes, kaip aprašyta aukščiau ir padengti baigiamuosius sluoksnius”

MEDAUS

1+2+3 tie patys veiksmai kaip anksčiau, paskui dengiamas dar atspalvį suvienodijančio reagento 0844 sluoksnis, džiovinimas.

“po to išryškinti dėmes, kaip aprašyta aukščiau ir padengti baigiamuosius sluoksnius”

Niekada nesumaišyti produktų tarpusavyje, kas galėtų sukelti nenaudingą priemonių sukresėjimą.

SAUGOS REIKALAVIMAI

- atidžiai perskaityti informaciją apie saugumo priemones,
- dirbti gerai vėdinamoje patalpoje,
- dirbti su guminėmis pirštinėmis ant rankų,
 - nepraryti,
 - nelaikyti vaikams pasiekiamose vietose.

Ši informacija yra pateikta gera valia, be jokių įsipareigojimų.